



SANFT & MATT

Lack

MissPompadour Sanft & Matt ist ein wasserlöslicher Lack für den Innenbereich mit einer exzellenten Deckkraft.

- Kratz- und stoßfest
- Sehr guter Verlauf und geschmeidige Verarbeitung
- Lange Offenzeit und schnell überstreichbar
- Lösungsmittel- und geruchsarm
- Einheitlich mattes Aussehen
- Handfettbeständig
- Optimale Deckkraft und keine Vergilbung

DAS PRODUKT

Strapazierfähiger, veganer* Lack für den Innenbereich für fast alle Untergründe geeignet. Für Holz, Metall, Kunststoff (Hart-PVC), Holz- und steinartige Untergründe.

Nach gründlicher Reinigung und Mattschleifen anwendbar auf bereits vorhandenen ausgeführten Anstrichen.

GEBINDE	In 1 l und 2,5 l Weißblechdose, recyclebar
FARBTON	Mischbar in allen Farbtönen der MissPompadour-Kollektion
GLANZGRAD	Matt, etwa 7 G.U. bei 60°
BINDEMITTEL	Acryltechnologie
PIGMENTE	Hochwertige Pigmente und spezifische Füllstoffe
TROCKNUNGSZEIT BEI 20°C UND 65% RF	Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, überstreichbar nach ca. 4 Stunden, auf glatten Untergründen besser 5 Stunden. Vollständig durchgehärtet nach 2 Wochen. Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Für dunkle Farbtöne gelten bei niedrigeren Temperaturen längere Trocknungszeiten als für Weiß und helle Farbtöne.
FESTKÖRPERGEHALT	Etwa 35% Vol.
DICHTE BEI 20°C	Etwa 1,16 kg/dm ³

* soweit uns die Angaben vorliegen

VISKOSITÄT BEI 20°C	Etwa 118 K.U.
ELASTIZITÄT	7mm nach Erichsen
Die Eigenschaften und technischen Daten hängen vom jeweiligen Farbton ab. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte.	

DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und mit sehr breitem Einsatzspektrum.

APPLIKATION	Pinsel mit Kunst- oder Naturhaar, Farbroller
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig eingestellt, bei Bedarf eventuell mit 5% Wasser verdünnen
REINIGUNG DER WERKZEUGE	Wasser und Seife
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	ab 7°C bis 25°C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit max. 85%. Verwendung bei extremen Temperaturen (Luft und Untergrund) kann die Produkteigenschaften stark beeinflussen.
REICHWEITE	ca. 10m ² /l, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
SCHICHTDICKE	35 Mikron trockene Schichtdicke (= ca. 100 Mikron nasse Schichtdicke)

UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinfolblattes (anzufordern über www.misspompadour.de) zu Rate ziehen.

EU-GRENZWERT VOC (flüchtige organische Bestandteile)	maximal 130 g/l VOC
BREEAM - Bewertungssystem für ökologische und soziokulturelle Aspekte der Nachhaltigkeit von Gebäuden	Das Produkt darf gemäß dem BREEAM-International-New-Construction-Standard angewandt werden.
KONSERVIERUNGSTOFFE	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

KINDER	Der VOC-Gehalt von MissPompadour Sanft & Matt Lack ist niedrig. Deshalb kann die Farbe auch auf Kindermöbeln eingesetzt werden.
ENTSORGUNG	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. ACHTUNG! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.	

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und frostfreier Lagerung haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien und Schimmel von außen ein Verderben der Farbe erfolgen. Bitte bei längerer Lagerung auf saubere Verarbeitung achten.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

STREICHEN VON SEHR GLATTEN UNTERGRÜNDEN BEI MITTLERER BEANSPRUCHUNG

- Hochglanzoberflächen
- Glas
- Wenig belastete Fliesen und steinartige Untergründe
- Beschichtetes Metall
- Kunststoff (vor allem Hart-PVC)

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden.

Grundieren: Eine gründlich deckende Schicht MissPompadour Zum Halten & Blocken aufbringen. Nach ca. 3 Stunden überstreichbar.

Deckanstrich: Deckanstrich mit Sanft & Matt Lack, überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein.

Versiegelung: Bei starker Beanspruchung ist ein transparenter Überzug mit Zum Versiegeln oder Wachs möglich. Frische Lackschichten vor der Versiegelung einen Tag trocknen lassen. .

STREICHEN VON UNBEHANDELTEM HOLZ

- Abgeschliffenes Naturholz
- Rohes Bauholz
- Tropenholz
- Nadelhölzer, Laubhölzer

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden.

Grundieren: Einige Holzarten (Nadelhölzer, Tropenholzer, Eiche) können durch Ausbluten von Holzinhaltsstoffen Verfärbungen in hellen Lackschichten verursachen. In diesem Fall eine gründlich deckende Schicht MissPompadour Zum Halten & Blocken aufbringen. Nach ca. 8 Stunden überstreichbar. Ist der Untergrund starksaugend oder verfärbt sich die erste Schicht der Grundierung, muss noch eine zweite Schicht aufgetragen werden. Wartezeit erneut 8 Stunden

Deckanstrich: Deckanstrich mit Sanft & Matt Lack, überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein.

Versiegelung: Bei starker Beanspruchung ist ein transparenter Überzug mit Zum Versiegeln oder Wachs möglich. Frische Lackschichten vor der Versiegelung einen Tag trocknen lassen.

STREICHEN VON BESCHICHTETEM HOLZ UND METALL

- Beschichtete Möbelplatten
- Lackierte oder gestrichene Hölzer
- Klar lackierte Hölzer
- Lackierte Möbel und Dekoration aus Holz oder Metall

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden. Schadhafte Lackschichten entfernen.

Grundieren: Bei starker Beanspruchung eine gründlich deckende Schicht MissPompadour Zum Halten & Blocken aufbringen. Nach ca. 3 Stunden überstreichbar.

Deckanstrich: Deckanstrich mit Sanft & Matt Lack, überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein.

Versiegelung: Bei starker Beanspruchung ist ein transparenter Überzug mit Zum Versiegeln oder Wachs möglich. Frische Lackschichten vor der Versiegelung einen Tag trocknen lassen. Mit transparentem Wachs wird die Oberfläche geschützt und bekommt ein besonders edles Finish.

Bei Benetzungsschwierigkeiten und für das besonders perfekte Ergebnis kann vor dem Folgeanstrich die ausgetrocknete Lackschicht leicht mattiert bzw. angeraut werden.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben.

Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter www.misspompadour.de/kontakt. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit.

Letzte Änderung: 21.02.2024